

Sonnenschutzfolien
Splitterschutzfolien
Sichtschutzfolien
Blendschutzfolien
Wärmedämmfolien
Schaufensterfolien
Dekorfolien
Sonnenschutzfarbe
Werbeelemente
Festereinrahmungen

WIPA-TECHNIK GmbH
Glasbeschichtungen

Olgastraße 8
88069 Tett nang

Fon 0 75 42 / 7907
Fax 0 75 42 / 5 32 44
Mail info@wipa-technik.de
Web www.wipa-technik.de

Datenblatt

7M Clear - Splitterschutzfolie

• Strahlungsdurchlässigkeit	71%
• Strahlungsreflexion	10%
• Strahlungsabsorption	19%
• Lichtdurchlässigkeit	85%
• Lichtreflexion nach außen	10%
• Lichtreflexion nach innen	10%
• UV-Durchlässigkeit	1%
• Abschirmgrad (b-Faktor)	
• Ug-Wert (EN 673W/m ² K)	5,92
• Zugfestigkeit	222 N / mm ²
• Bruchfestigkeit	37,8 N / mm ²
• Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	20%
• Dicke ohne Schutzschicht	177,8µ

- geprüfter Splitterschutz nach EN 12 600 (vergleichbar DIN 52 337)
- die Sicht nach draußen bleibt unverändert
- exzellente optische Klarheit
- kratzfeste Oberflächenbeschichtung zur leichten Reinigung
- die Folie trägt effektiv dazu bei, Ausbleichungen zu reduzieren, da sie 99% der schädlichen UV-Strahlen der Sonne zurückweisen
- **Innenmontage**

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)
BIC: GENODES1VFN
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06
USt-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tett nang
Geschäftsführer: Thomas Grabis
HR Ulm B 631147

V 1.00.0910