

Sonnenschutzfolien
Splitterschutzfolien
Sichtschutzfolien
Blendschutzfolien
Wärmedämmfolien
Schaufensterfolien
Dekorfolien
Sonnenschutzfarbe
Werbeelemente
Festereinrahmungen

WIPA-TECHNIK_{GmbH}
Glasbeschichtungen

Olgasstraße 8
88069 Tettang

Fon 0 75 42 / 7907
Fax 0 75 42 / 5 32 44
Mail info@wipa-technik.de
Web www.wipa-technik.de

Datenblatt

Sichtschutzfolie NRM FB SR HPR

• Strahlungsdurchlässigkeit	63%
• Strahlungsreflexion nach außen	19%
• Strahlungsabsorption	18%
• Lichtdurchlässigkeit	63%
• Lichtreflexion nach außen	23%
• Lichtreflexion nach innen	23%
• UV – Durchlässigkeit	<1%
• Abschirmgrad (b-Faktor)	0,80
• Emissivität	0,89
• Ug – Wert (EN 673 W/m ² K)	5,80
• Blendschutzfaktor	28%
• Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0,69
• Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	30%
• Dicke ohne Schutzschicht	58μ

- leichter Sichtschutzfilm
- ideal für Fenster und Bürotrennwände
- UV-Schutz nur im Kleber: Geringe Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
- kratzfeste Beschichtung: Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit
- **Innenverlegung / kratzfest**

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)
BIC: GENODES1VFN
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06
USt-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tettang
Geschäftsführer: Thomas Grabis
HR Ulm B 631147

V 1.00.0409