

Sonnenschutzfolien
Splitterschutzfolien
Sichtschutzfolien
Blendschutzfolien
Wärmedämmfolien
Schaufensterfolien
Dekorfolien
Sonnenschutzfarbe
Werbeelemente
Fenstereinrahmungen

WIPA-TECHNIK_{GmbH}
Glasbeschichtungen

Olgasstraße 8
88069 Tettngang

Fon 0 75 42 / 7907
Fax 0 75 42 / 5 32 44
Mail info@wipa-technik.de
Web www.wipa-technik.de

Datenblatt

Sichtschutzfolie NRM FSQ SR HPR

• Strahlungsdurchlässigkeit	68%
• Strahlungsreflexion nach außen	16%
• Strahlungsabsorption	16%
• Lichtdurchlässigkeit	69%
• Lichtreflexion nach außen	20%
• Lichtreflexion nach innen	20%
• UV – Durchlässigkeit	<1%
• Abschirmgrad (b-Faktor)	0,87
• Emissivität	0,89
• Ug – Wert (EN 673 W/m ² K)	5,80
• Blendschutzfaktor	22%
• Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0,76
• Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	23%
• Dicke ohne Schutzschicht	58µ

- leichter Sichtschutzfilm
- ideal für Fenster und Bürotrennwände
- UV-Schutz nur im Kleber: Geringe Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
- kratzfeste Beschichtung: Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit
- **Innenverlegung / kratzfest**

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)
BIC: GENODES1VFN
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06
USt-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tettngang
Geschäftsführer: Thomas Grabis
HR Ulm B 631147

V 1.00.0409