

Sonnenschutzfolien
Splitterschutzfolien
Sichtschutzfolien
Blendschutzfolien
Wärmedämmfolien
Schaufensterfolien
Dekorfolien
Sonnenschutzfarbe
Werbeelemente
Fenstereinrahmungen

WIPA-TECHNIK_{GmbH}
Glasbeschichtungen

Olgasstraße 8
88069 Tettang

Fon 0 75 42 / 7907
Fax 0 75 42 / 5 32 44
Mail info@wipa-technik.de
Web www.wipa-technik.de

Datenblatt

Sonnenschutzfolie R 20 SR HPR

• Strahlungsdurchlässigkeit	12%
• Strahlungsreflexion nach außen	55%
• Strahlungsabsorption	33%
• Lichtdurchlässigkeit	15%
• Lichtreflektion nach außen	60%
• Lichtreflexion nach innen	62%
• UV-Durchlässigkeit	<1%
• Abschirmgrad (b-Faktor)	0,24
• Emissivität	0,71
• Ug-Wert (EN 673 W/m²K)	5,08
• Blendschutzfaktor	83%
• Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0,20
• Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	79%
• Dicke ohne Schutzschicht	45µ
• Innenverlegung / kratzfest auch als Sicherheitsfilm erhältlich	

- spiegelnder Hitzeschutz- und Sichtschutzfilm
- deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen durch eine hohe Reduktion der Hitze
- Entlastung der Klimaanlage d.h. Energieeinsparung
- guter Sichtschutz bei Tage
- Verringerung der Blendung
- einzigartiger UV-Schutz direkt im Polyester: Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen
Waren und Exponaten
- kratzfeste Beschichtung: Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit
- auch als Sicherheitsfilm erhältlich
- **Innenverlegung**

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)
BIC: GENODES1VFN
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06
USt-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tettang
Geschäftsführer: Thomas Grabis
HR Ulm B 631147

V 1.01.0908