

Sonnenschutzfolien
Splitterschutzfolien
Sichtschutzfolien
Blendschutzfolien
Wärmedämmfolien
Schaufensterfolien
Dekorfolien
Sonnenschutzfarbe
Werbeelemente
Fenstereinrahmungen

WIPA-TECHNIK GmbH
Glasbeschichtungen

Olgastraße 8
88069 Tett nang

Fon 0 75 42 / 7907
Fax 0 75 42 / 5 32 44
Mail info@wipa-technik.de
Web www.wipa-technik.de

Datenblatt

Sonnenschutzfolie R 35 SR HPR

• Strahlungsdurchlässigkeit	22%
• Strahlungsreflexion nach außen	43%
• Strahlungsabsorption	35%
• Lichtdurchlässigkeit	28%
• Lichtreflexion nach außen	44%
• Lichtreflexion nach innen	44%
• UV – Durchlässigkeit	<1%
• Abschirmgrad (b-Faktor)	0,36
• Emissivität	0,73
• Ug-Wert (EN 673 W/m ² K)	5,08
• Blendschutzfaktor	68%
• Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	031
• Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	68%
• Dicke ohne Schutzschicht	45µ
• Innenverlegung / kratzfest	
• auch als Sicherheitsfilm erhältlich	

- Spiegelnder Hitzeschutz- und Sichtschutzfilm
- deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen durch eine Reduktion der Hitze
- Entlastung der Klimaanlage d.h. Energieeinsparung
- guter Sichtschutz bei Tage
- Verringerung der Blendung
- einzigartiger UV-Schutz direkt im Polyester : Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
- kratzfeste Beschichtung: Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit
- auch als Sicherheitsfilm erhältlich
- **Innenverlegung**

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)
BIC: GENODES1VFN
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06
USt-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tett nang
Geschäftsführer: Thomas Grabis
HR Ulm B 631147

V 1.01.0908