

Sonnenschutzfolien  
Splitterschutzfolien  
Sichtschutzfolien  
Blendschutzfolien  
Wärmedämmfolien  
Schaufensterfolien  
Dekorfolien  
Sonnenschutzfarbe  
Werbeelemente  
Fenstereinrahmungen

**WIPA-TECHNIK** GmbH  
Glasbeschichtungen

Olgastraße 8  
88069 Tett nang

Fon 0 75 42 / 7907  
Fax 0 75 42 / 5 32 44  
Mail info@wipa-technik.de  
Web www.wipa-technik.de

## Datenblatt

### Sonnenschutzfolie RN 07 Gr SR HPR

• Strahlungsdurchlässigkeit	12%
• Strahlungsreflexion nach außen	55%
• Strahlungsabsorption	33%
• Lichtdurchlässigkeit	9%
• Lichtreflexion nach außen	52%
• Lichtreflexion nach innen	12%
• UV-Durchlässigkeit	<1%
• Abschirmgrad (b-Faktor)	0,23
• Emissivität	0,70
• Ug-Wert (EN 673 W/m <sup>2</sup> K)	5,08
• Blendschutzfaktor	90%
• Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0,19
• Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	80%
• Dicke ohne Schutzschicht	45µ
• <b>Innenverlegung / kratzfest</b>	

- Unterschiedlich reflektierender Hitzeschutz- und Sichtschutzfilm
- deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen durch eine hohe Reduktion der Hitze
- Entlastung der Klimaanlage d.h. Energieeinsparung
- guter Sichtschutz bei Tage
- Verringerung der Blendung
- einzigartiger UV-Schutz direkt im Polyester : Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
- kratzeste Beschichtung: Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit
- **Innenverlegung**

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB  
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)  
BIC: GENODES1VFN  
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06  
US-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tett nang  
Geschäftsführer: Thomas Grabis  
HR Ulm B 631147

V 1.01.0908