

Sonnenschutzfolien
Splitterschutzfolien
Sichtschutzfolien
Blendschutzfolien
Wärmedämmfolien
Schaufensterfolien
Dekorfolien
Sonnenschutzfarbe
Werbeelemente
Fenstereinrahmungen

WIPA-TECHNIK GmbH
Glasbeschichtungen

Olgastraße 8
88069 Tett nang

Fon 0 75 42 / 7907
Fax 0 75 42 / 5 32 44
Mail info@wipa-technik.de
Web www.wipa-technik.de

Datenblatt

Sonnenschutzfolie SPS 35

• Strahlungsdurchlässigkeit	22%
• Strahlungsreflexion	43%
• Strahlungsabsorption	35%
• Lichtdurchlässigkeit	28%
• Lichtreflexion nach außen	44%
• Lichtreflexion nach innen	40%
• UV-Durchlässigkeit	<1%
• Abschirmgrad (b-Faktor)	0,33
• Ug-Wert (EN 673W/m ² K)	5,39
• Blendschutzfaktor	69%
• Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	68%

- Hervorragende Sonnenschutzigenschaften.
- Exzellente optische Klarheit und verminderte Blendung.
- Reduziert Sonneneinstrahlungen um 69%, wodurch das Raumklima in Wohn- und Geschäftsgebäuden verbessert wird.
- Die Folie trägt dazu bei, Ausbleichungen zu reduzieren, da sie 99% der schädlichen UV-Strahlen der Sonne zurückweist.

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)
BIC: GENODES1VFN
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06
USt-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tett nang
Geschäftsführer: Thomas Grabis
HR Ulm B 631147

V 1.00.0810