

Sonnenschutzfolien
Splitterschutzfolien
Sichtschutzfolien
Blendschutzfolien
Wärmedämmfolien
Schaufensterfolien
Dekorfolien
Sonnenschutzfarbe
Werbeelemente
Fenstereinrahmungen

WIPA-TECHNIK GmbH
Glasbeschichtungen

Olgastraße 8
88069 Tett nang

Fon 0 75 42 / 7907
Fax 0 75 42 / 5 32 44
Mail info@wipa-technik.de
Web www.wipa-technik.de

Datenblatt

Sonnenschutzfolie SXT 35

• Strahlungsdurchlässigkeit	22%
• Strahlungsreflexion	50%
• Strahlungsabsorption	28%
• Lichtdurchlässigkeit	26%
• Lichtreflexion nach außen	47%
• Lichtreflexion nach innen	47%
• UV-Durchlässigkeit	1%
• Abschirmgrad (b-Faktor)	0,33
• Ug-Wert (EN 673W/m ² K)	5,62
• Blendschutzfaktor	70%
• Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	71%

- hervorragende Sonnenschutzigenschaften
- exzellente optische Klarheit und verminderte Blendung
- reduziert die Sonneneinstrahlung um 71%, wodurch das Raumklima in Wohn- und Bürogebäuden verbessert wird
- die Folie trägt effektiv dazu bei, Ausbleichungen zu reduzieren, da sie 99% der schädlichen UV-Strahlen der Sonne zurückweisen
- **Außenmontage**

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)
BIC: GENODES1VFN
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06
USt-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tett nang
Geschäftsführer: Thomas Grabis
HR Ulm B 631147

V 1.00.0710