

Sonnenschutzfolien  
Splitterschutzfolien  
Sichtschutzfolien  
Blendschutzfolien  
Wärmedämmfolien  
Schaufensterfolien  
Dekorfolien  
Sonnenschutzfarbe  
Werbeelemente  
Fenstereinrahmungen

**WIPA-TECHNIK** GmbH  
**Glasbeschichtungen**

Olgastraße 8  
**88069 Tett nang**

Fon 0 75 42 / 7907  
Fax 0 75 42 / 5 32 44  
Mail [info@wipa-technik.de](mailto:info@wipa-technik.de)  
Web [www.wipa-technik.de](http://www.wipa-technik.de)

## Datenblatt

### Sonnenschutzfolie SXT 50

• Strahlungsdurchlässigkeit	37%
• Strahlungsreflexion	33%
• Strahlungsabsorption	30%
• Lichtdurchlässigkeit	47%
• Lichtreflexion nach außen	31%
• Lichtreflexion nach innen	31%
• UV-Strahlenschutz	99%
• Abschirmgrad (b-Faktor)	0,52
• Ug-Wert (EN 673W/m <sup>2</sup> K)	5,85
• Blendschutzfaktor	47%
• Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	55%

- hervorragende Sonnenschutzigenschaften
- exzellente optische Klarheit und verminderte Blendung
- reduziert die Sonneneinstrahlung um 55%, wodurch das Raumklima in Wohn- und Bürogebäuden verbessert wird
- die Folie trägt effektiv dazu bei, Ausbleichungen zu reduzieren, da sie 99% der schädlichen UV-Strahlen der Sonne zurückweisen
- **Außenmontage**

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB  
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)  
BIC: GENODES1VFN  
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06  
USt-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tett nang  
Geschäftsführer: Thomas Grabis  
HR Ulm B 631147

V 1.00.0211