

Sonnenschutzfolien
Splitterschutzfolien
Sichtschutzfolien
Blendschutzfolien
Wärmedämmfolien
Schaufensterfolien
Dekorfolien
Sonnenschutzfarbe
Werbeelemente
Festereinrahmungen

WIPA-TECHNIK GmbH
Glasbeschichtungen

Olgastraße 8
88069 Tettang

Fon 0 75 42 / 7907
Fax 0 75 42 / 5 32 44
Mail info@wipa-technik.de
Web www.wipa-technik.de

Datenblatt

Sonnenschutzfolie VS 61 SR CDF

• Strahlungsdurchlässigkeit	44%
• Strahlungsreflexion nach außen	28%
• Strahlungsabsorption	30%
• Lichtdurchlässigkeit	60%
• Lichtreflexion nach außen	20%
• Lichtreflexion nach innen	20%
• UV-Durchlässigkeit	<0,1%
• Abschirmgrad (b-Faktor)	0,59
• Emissivität	0,67
• Ug-Wert (EN 673 W/m ² K)	4,87
• Blendschutzfaktor	32%
• Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0,50
• Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie (bei Einfachverglasung)	49%
• Dicke ohne Schutzschicht	60µ
• Innenverlegung / kratzfest	

- heller Hitzeschutzfilm und geringem Lichtverlust
- ideal für Schaufenster
- verbesserte Arbeitsbedingungen durch eine hohe Reduktion der Hitze
- Entlastung der Klimaanlage d.h. Energieeinsparung
- einzigartiger UV-Schutz direkt im Polyester: Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
- kratz feste Beschichtung : Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit
- **Innenverlegung**

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)
BIC: GENODES1VFN
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06
USt-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tettang
Geschäftsführer: Thomas Grabis
HR Ulm B 631147

V 1.02.0409