

Sonnenschutzfolien  
Splitterschutzfolien  
Sichtschutzfolien  
Blendschutzfolien  
Wärmedämmfolien  
Schaufensterfolien  
Dekorfolien  
Sonnenschutzfarbe  
Werbeelemente  
Fenstereinrahmungen

**WIPA-TECHNIK**<sub>GmbH</sub>  
Glasbeschichtungen

Olgastraße 8  
**88069 Tettngang**

Fon 0 75 42 / 7907  
Fax 0 75 42 / 5 32 44  
Mail [info@wipa-technik.de](mailto:info@wipa-technik.de)  
Web [www.wipa-technik.de](http://www.wipa-technik.de)

## Datenblatt

### AT 15 OR SR HPR

• Strahlungsdurchlässigkeit	44%
• Strahlungsreflektion nach außen	7%
• Strahlungsabsorption	49%
• Lichtdurchlässigkeit	14%
• Lichtreflektion nach außen	6%
• Lichtreflektion nach innen	6%
• UV-Durchlässigkeit	<0%
• Abschirmgrad (b-Faktor)	0,67
• Emissivität	0,84
• Ug-Wert (EN 673 W/m <sup>2</sup> K)	5,08
• Blendschutzfaktor	84%
• Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0,58
• Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	42%
• Dicke ohne Schutzschicht	35µ

- UV-Protection Factor 80, getestet nach UV-Standard 801 durch das Forschungsinstitut Hohenstein, Gutachtennummer Z1.5.0032/AK
- 100% UV-Strahlenschutz
- filtert aggressives blaues und grünes Licht
- die ideale Wahl als Augen- und Hitzeschutz
- der Baby-Schutzfilm
- auch als Design- und Sichtschutzfilm geeignet
- **Innenverlegung**

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB  
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)  
BIC: GENODES1VFN  
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06  
USt-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tettngang  
Geschäftsführer: Thomas Grabis  
HR Ulm B 631147

V 1.02.0409