

Sonnenschutzfolien  
Splitterschutzfolien  
Sichtschutzfolien  
Blendschutzfolien  
Wärmedämmfolien  
Schaufensterfolien  
Dekorfolien  
Sonnenschutzfarbe  
Werbeelemente  
Fenstereinrahmungen

**WIPA-TECHNIK**<sub>GmbH</sub>  
Glasbeschichtungen

Olgasstraße 8  
88069 Tett nang

Fon 0 75 42 / 7907  
Fax 0 75 42 / 5 32 44  
Mail info@wipa-technik.de  
Web www.wipa-technik.de

## Datenblatt

### UV-Schutzfolie NUV 65 SR PS 4

• Strahlungsdurchlässigkeit	63%
• Strahlungsreflexion nach außen	9%
• Strahlungsabsorption	28%
• Lichtdurchlässigkeit	63%
• Lichtreflexion nach außen	11%
• Lichtreflexion nach innen	10%
• UV – Durchlässigkeit	<0,1%
• Abschirmgrad (b-Faktor)	0,79
• Emissivität	0,88
• Ug – Wert (EN 673 W/m <sup>2</sup> K)	5,80
• Blendschutzfaktor	28%
• Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0,68
• Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	31%
• Dicke ohne Schutzschicht	120µ

- hochwertiger UV-Filterfilm für einen optimalen Schutz gegen das Ausbleichen
- als Sicherheitsfilm gemäß EN 12600 (DIN 52 337)
- ideal für Schaufenster und Museen
- Lichtreduzierung ohne Veränderung der Farbtemperatur
- totaler UV-Schutz: Beste Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
- kratzfeste Beschichtung: Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit
- **Innenverlegung / kratzfest**

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB  
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)  
BIC: GENODES1VFN  
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06  
USt-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tett nang  
Geschäftsführer: Thomas Grabis  
HR Ulm B 631147

V 1.00.0409