

Sonnenschutzfolien  
Splitterschutzfolien  
Sichtschutzfolien  
Blendschutzfolien  
Wärmedämmfolien  
Schaufensterfolien  
Dekorfolien  
Sonnenschutzfarbe  
Werbeelemente  
Fenstereinrahmungen

**WIPA-TECHNIK**<sub>GmbH</sub>  
Glasbeschichtungen

Olgastraße 8  
88069 Tett nang

Fon 0 75 42 / 7907  
Fax 0 75 42 / 5 32 44  
Mail info@wipa-technik.de  
Web www.wipa-technik.de

## Datenblatt

### Sonnenschutzfolie UV CL SR HPR

• Strahlungsdurchlässigkeit	85%
• Strahlungsreflexion nach außen	8%
• Strahlungsabsorption	7%
• Lichtdurchlässigkeit	84%
• Lichtreflexion nach außen	8%
• Lichtreflexion nach innen	8%
• UV-Durchlässigkeit	<0,1%
• Abschirmgrad (b-Faktor)	0,98
• Emissivität	0,83
• Ug-Wert (EN 673 W/m²K)	5,08
• Blendschutzfaktor	5%
• Gesamtenergiedurchlässigkeit (g-Wert)	0,85
• Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	14%
• Dicke ohne Schutzschicht	33µ

- hochwertiger UV-Filterfilm
- ideal für Schaufenster und Museen
- einzigartiger UV-Schutz direkt im Polyester: Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
- kratzfeste Beschichtung: Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit
- sehr gut für Wärmeschutzverglasung geeignet
- **Innenverlegung / kratzfest**

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB  
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)  
BIC: GENODES1VFN  
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06  
USt-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tett nang  
Geschäftsführer: Thomas Grabis  
HR Ulm B 631147

V 1.01.0908