

Sonnenschutzfolien
Splitterschutzfolien
Sichtschutzfolien
Blendschutzfolien
Wärmedämmfolien
Schaufensterfolien
Dekorfolien
Sonnenschutzfarbe
Werbeelemente
Fenstereinrahmungen

WIPA-TECHNIK GmbH
Glasbeschichtungen

Olgastraße 8
88069 Tettang

Fon 0 75 42 / 7907
Fax 0 75 42 / 5 32 44
Mail info@wipa-technik.de
Web www.wipa-technik.de

Datenblatt

Sonnenschutzfolie ULV DS 50

• Strahlungsdurchlässigkeit	38%
• Strahlungsreflexion	19%
• Strahlungsabsorption	43%
• Lichtdurchlässigkeit	54%
• Lichtreflexion nach außen	14%
• Lichtreflexion nach innen	13%
• UV-Strahlenschutz	99%
• Abschirmgrad (b-Faktor)	0,54
• Ug-Wert (EN 673W/m ² K)	6,02
• Blendschutzfaktor	39%
• Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	53%
• IR Rückweisung bei 980 nm	80%

- elegant, neutrales Aussehen
- niedrige Innen- und Außenreflexion
- die Sicht nach außen bleibt unverändert
- exzellente optische Klarheit
- reduzierte Sonneneinstrahlung um 53% wodurch das Raumklima in Wohn- und Bürogebäuden verbessert wird
- die Folie trägt effektiv dazu bei, Ausbleichungen zu reduzieren, da sie 99% der schädlichen UV-Strahlen der Sonne zurückweisen
- **Innenmontage**

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)
BIC: GENODES1VFN
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06
USt-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tettang
Geschäftsführer: Thomas Grabis
HR Ulm B 631147

V 1.00.02.11