

Sonnenschutzfolien  
Splitterschutzfolien  
Sichtschutzfolien  
Blendschutzfolien  
Wärmedämmfolien  
Schaufensterfolien  
Dekorfolien  
Sonnenschutzfarbe  
Werbeelemente  
Fenstereinrahmungen

**WIPA-TECHNIK**<sub>GmbH</sub>  
**Glasbeschichtungen**

Olgastraße 8  
**88069 Tett nang**

Fon 0 75 42 / 7907  
Fax 0 75 42 / 5 32 44  
Mail [info@wipa-technik.de](mailto:info@wipa-technik.de)  
Web [www.wipa-technik.de](http://www.wipa-technik.de)

## Datenblatt

### Sonnenschutzfolie SPS 20

• Strahlungsdurchlässigkeit	12%
• Strahlungsreflexion	55%
• Strahlungsabsorption	33%
• Lichtdurchlässigkeit	15%
• Lichtreflexion nach außen	60%
• Lichtreflexion nach innen	58%
• UV-Durchlässigkeit	<1%
• Abschirmgrad (b-Faktor)	0,25
• Ug-Wert (EN 673W/m <sup>2</sup> K)	5,34
• Blendschutzfaktor	84%
• Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	79%

- Hervorragende Schutzeigenschaften.
- Exzellente optische Klarheit und verminderte Blendung.
- Reduziert die Sonneneinstrahlung bis zu 79%, wodurch das Raumklima in Wohn- und Geschäftsgebäuden verbessert wird.
- Die Folie trägt effektiv dazu bei, Ausbleichungen zu reduzieren, da sie 99% der schädlichen UV-Strahlen der Sonne zurückweisen.

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB  
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)  
BIC: GENODES1VFN  
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06  
USt-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tett nang  
Geschäftsführer: Thomas Grabis  
HR Ulm B 631147

V 1.00.0810