

Sonnenschutzfolien
Splitterschutzfolien
Sichtschutzfolien
Blendschutzfolien
Wärmedämmfolien
Schaufensterfolien
Dekorfolien
Sonnenschutzfarbe
Werbeelemente
Fenstereinrahmungen

WIPA-TECHNIK GmbH
Glasbeschichtungen

Olgastraße 8
88069 Tett nang

Fon 0 75 42 / 7907
Fax 0 75 42 / 5 32 44
Mail info@wipa-technik.de
Web www.wipa-technik.de

Datenblatt

Sonnenschutzfolie SPS 50

• Strahlungsdurchlässigkeit	37%
• Strahlungsreflexion	29%
• Strahlungsabsorption	34%
• Lichtdurchlässigkeit	50%
• Lichtreflexion nach außen	26%
• Lichtreflexion nach innen	28%
• UV-Durchlässigkeit	<1%
• Abschirmgrad (b-Faktor)	0,52
• Ug-Wert (EN 673W/m ² K)	5,45
• Blendschutzfaktor	45%
• Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	54%

- Hervorragende Sonnenschutzigenschaften.
- Exzellente optische Klarheit und verminderte Blendung.
- Reduziert die Sonneneinstrahlung bis zu 55%, wodurch das Raumklima in Wohn- und Geschäftsgebäuden verbessert wird.
- Die Folie trägt effektiv dazu bei, Ausbleichungen zu reduzieren, da sie 99% der schädlichen UV-Strahlen der Sonne zurückweisen.

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)
BIC: GENODES1VFN
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06
USt-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tett nang
Geschäftsführer: Thomas Grabis
HR Ulm B 631147

V 1.00.0810