

Sonnenschutzfolien  
Splitterschutzfolien  
Sichtschutzfolien  
Blendschutzfolien  
Wärmedämmfolien  
Schaufensterfolien  
Dekorfolien  
Sonnenschutzfarbe  
Werbeelemente  
Fenstereinrahmungen

**WIPA-TECHNIK**<sub>GmbH</sub>  
**Glasbeschichtungen**

Olgastraße 8  
**88069 Tett nang**

Fon 0 75 42 / 7907  
Fax 0 75 42 / 5 32 44  
Mail info@wipa-technik.de  
Web www.wipa-technik.de

## Datenblatt

### **Sonnenschutzfolie VHE 14 ER HPR**

• Strahlungsdurchlässigkeit	8%
• Strahlungsreflexion nach außen	59%
• Strahlungsabsorption	33%
• Lichtdurchlässigkeit	10%
• Lichtreflexion nach außen	59%
• Lichtreflexion nach innen	22%
• UV-Durchlässigkeit	<1%
• Abschirmgrad (b-Faktor)	0,19
• Emissivität	0,80
• Ug-Wert (EN 673W/m <sup>2</sup> K)	5,28
• Blendschutzfaktor	89%
• Gesamtenergiedurchlässigkeit	0,16
• Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	83%
• Dicke ohne Schutzschicht	57µ

- Außenfilm mit kratzfester Beschichtung als unterschiedlich reflektierender Hitzeschutz- und Sichtschutzfilm
- deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen durch eine hohe Reduktion der Hitze
- Entlastung der Klimaanlage, d.h. Energieeinsparung
- guter Sichtschutz bei Tage
- Verringerung der Blendung
- einzigartiger UV-Schutz im Polyester: Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
- kratzfeste Beschichtung: Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit
- sehr gut für Wärmeschutzverglasung geeignet
- **Außenverlegung / kratzfest**

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB  
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)  
BIC: GENODES1VFN  
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06  
USt-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tett nang  
Geschäftsführer: Thomas Grabis  
HR Ulm B 631147

V 1.02.0211