

Sonnenschutzfolien  
Splitterschutzfolien  
Sichtschutzfolien  
Blendschutzfolien  
Wärmedämmfolien  
Schaufensterfolien  
Dekorfolien  
Sonnenschutzfarbe  
Werbeelemente  
Fenstereinrahmungen

**WIPA-TECHNIK** GmbH  
Glasbeschichtungen

Olgastraße 8  
88069 Tett nang

Fon 0 75 42 / 7907  
Fax 0 75 42 / 5 32 44  
Mail info@wipa-technik.de  
Web www.wipa-technik.de

## Datenblatt

### Sonnenschutzfolie VS 70 SR CDF

• Strahlungsdurchlässigkeit	35%
• Strahlungsreflexion nach außen	27%
• Strahlungsabsorption	38%
• Lichtdurchlässigkeit	70%
• Lichtreflexion nach außen	8%
• Lichtreflexion nach innen	8%
• UV-Durchlässigkeit	<0,1%
• Abschirmgrad (b-Faktor)	0,51
• Emissivität	0,67
• Ug-Wert (EN 673 W/m²K)	4,62
• Blendschutzfaktor	20%
• Gesamtenergiedurchlässigkeit	0,44
• Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	55%
• Dicke ohne Schutzschicht	60µ
• <b>Innenverlegung / kratzfest</b>	

- reine Hitzespiegelung bei geringer sichtbarer Spiegelung und geringem Lichtverlust
- ideal für Schaufenster
- deutlich verbesserte Arbeitsbedingungen durch eine hohe Reduktion der Hitze
- Entlastung der Klimaanlage d.h. Energieeinsparung
- einzigartiger UV-Schutz direkt im Polyester : Verzögerung des Ausbleichens von Gegenständen, Waren und Exponaten
- kratz feste Beschichtung : Langlebigkeit und optimale Reinigungsmöglichkeit

Eigentumsvorbehalt nach § 449 BGB  
Volksbank Friedrichshafen 125 770 006 (BLZ 651 901 10)  
BIC: GENODES1VFN  
IBAN: DE98 6519 0110 0125 7700 06  
USt-ID-Nr. DE 145373638 St.-Nr. 61019/02195



Erfüllungs- u. Gerichtsstand Tett nang  
Geschäftsführer: Thomas Grabis  
HR Ulm B 631147

V 1.01.0908

